

# Ultraplan Renovation



**БЪРЗОСТЯГАЩА,  
ПОДСИЛЕНА С ФИБРИ  
САМОНИВЕЛИРАЩА  
ИЗРАВНИТЕЛНА  
ЗАМАЗКА, ЗА  
ДЕБЕЛИНИ НА СЛОЯ  
ОТ 3 ДО 30 мм**



**MAPEI**

[www.mapei.com](http://www.mapei.com)

ЛЕПИЛА • ИЗОЛАЦИИ • СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

# ULTRAPLAN RENOVATION

Подсилен с фибри,  
самонивелиращ и  
изглаждащ разтвор



## ПРЕДИМСТВА

- Може да се нанесе в слой с дебелина до 30 мм без да се свива, без поява на пукнатини
- Бързосъхнещ
- С висока якост при натиск и огъване
- Отлично самонивелиращ се
- Лесен за нанасяне
- Устойчивост на нарязване и надраскване
- С много ниски емисии на вредни органични съединения и прах по време на смесване

## КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА

- Изравняване на бетонни плочи и замазки на циментова основа или замазки на основата на **Торсем, Маресем, Маресем Pronto** или **Торсем Pronto**.
- Изравняване на анхидритни основи (чрез използване на подходящ грунд като **Primer G** или **Ecoprime T**).
- Изравняване на подове с вградени отоплителни системи
- Изравняване на съществуващи бетонни настилки, мозаечни, керамични, магнезитови или настилки от естествени камъни
- Изравняване на стари и нови дървени подове, дюшамета, OSB плочи, шперплат, паркет
- Ultraplan Renovation е предназначен само за вътрешна употреба

## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- Съотношение при смесване: 1 торба от 23 кг **Ultraplan Renovation** се смесва с 4.10 - 4.40 литра вода
- Трайност след смесване: 30-40 минути
- Дебелина на полагане: 3 до 30 мм
- Време на стягане преди да се стъпва: 4-6 часа
- Време на изчакване преди полагане на крайно покритие: 24-72 часа в зависимост от дебелината
- Полагане: маламашка, ракел или помпа
- Съхранение: 12 месеца
- Разходна норма: приблизително 1.8 кг/м<sup>2</sup> за 1 мм дебелина
- Опаковка: торба от 23 кг
- Палет: 50 торби



www.mapei.com  
**MAPEI**

ЛЕПИЛА • ИЗОЛАЦИИ • СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ