

Primer CP

Primer for selvutjevne sparkelmasser

PRODUKTBEKRIVELSE

Primer CP er en akrylemulsjon, spesielt utviklet for priming under Rescon Mapeis selvutjevne sparkelmasser.

BRUKSANVISNING

Løs, dårlig og forurenset betong fjernes og flaten støvsuges.

Gulvet primes iht. Primerguide.

Den blandede primeren påføres med kost eller pumpes ut. Den jevnes til slutt med en kost til hele flaten er dekket. Normalt forbruk 0,1 – 0,15 ltr. pr. m².

Primeren påføres helst dagen før sparkling, eller i alle tilfeller så tidlig at den er tørr før sparklingen starter. Påføres ikke ved temperaturer under +5°C.

Riktig utført priming skal gi en kontinuerlig film over flaten, som gir mindre luftporer i sparkeloverflaten, og faren for bom reduseres.

RENGJØRING

Alt brukt utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon, se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.mapei.com

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

**N.B! BØR UTFØRES
AV FAGFOLK**

PRIMERGUIDE			
Underlag	Blandingsforhold		Anmerkninger
	Primer:	Vann	
Betonggulv	1	3	
Sterkt sugende underlag	1	2	Vurdere priming 2 ganger
Lettbetong	1	3	
Trelinoleum	Konsentrert		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Spesifikk vekt:	Ca. 1,1
Viskositet v/20°C:	100 – 150
Tørrestoffinnhold:	Ca. 50% Fortynnbar med vann.
Filmdannelsestemperatur:	2°C Hvit flytende væske. Lukter litt amoniakk.
pH:	9 – 10
Emballasje:	Leveres i kanner á 25 kg og fat á 200 kg.
Lagring:	Primer CP er holdbar i minst ett år i lukket emballasje ved riktig lagring +5°C - +25°C.